

**CARTE CRESPATE SEMI-CONDUTTIVE E KRAFT
PER CAVI ELETTRICI MEDIA TENSIONE CON ISOLAMENTO XLPE
STANDARD VDE0276-T.620 / IEC502 1996**

**CRESPATE SEMI-CONDUTTIVE
USATE COME SEPARATORE TRA ESTRUSIONE CONDUTTIVA ESTERNA
E SCHERMO IN RAME**

	UDM	SEM101	SEM111	SEM169
PESO CARTA (CRESPATA)	gr/m2	100 ± 10	120 ± 10	170 ± 10
SPESSORE (CRESPATA)	mm.	0,25 ± 0,05	0,35 ± 0,05	0,55 ± 0,08
SPESSORE (STIRATA)	mm.	0,16	0,25	0,35
DENSITA'	gr/cm ³	0,400	0,345	0,340
CARICO DI ROTTURA	N/15mm	> 38N	> 35N	> 40 N
ALLUNGAMENTO LONGIT.)	%	> 40%	> 35%	> 45%
ESTRATTO ACQUOSO	Ph	06-08	06-08	06-08
CONDUC.ESTR.ACQUOSO	mS/m	< 20	< 16	< 20
CENERI	%	< 1	< 1	< 1
RESISTENZA SUPERF. *	Ohm/1000	< 7	< 10	< 9
RESIST. LONGITUD.**	Ohm x cm.	< 700	< 1.000	< 800
RESIST. DI VOLUME ***	Ohm x cm.	< 100.000	< 100.000	< 60000

* METODO LINDEBLATT

** METODO INTERNO

*** METODO RUGOVSKI

CARTE CRESPATE KRAFT USATE COME SEPARATORE TRA SCHERMO IN RAME ED ESTRUSIONE ESTERNA IN PVC					
	UoM	KRA 100	KRA131	KRA151	KRA170
PESO CARTA BASE	gr/m2	70	80	100	120
PESO CARTA CRESPATA	gr/m2	100 ± 5	130 ± 5	150 ± 7	180 ± 7
SPESSORE (CRESPATA)	mm.	0,30 ± 0,03	0,34 ± 0,04	0,34 ± 0,04	0,55 ± 0,05
SPESSORE (STIRATA)	mm.	0,20	0,25	0,25	0,35
DENSITA'	gr/cm ³	0,350	0,380	0,440	0,350
CARICO DI ROTTURA	N/15mm	> 36N	> 45N	> 55N	> 55N
ALLUNG.LONGITUD.	%	> 45%	> 45%	> 35%	> 30%
ESTRATTO ACQUOSO	Ph	06-08	06-08	06-08	06-08

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001

CARTIERA DI NEBBIUNO SRL
TEL. +39 0322 58103
www.cartieranebbiuno.it
dino@cartieranebbiuno.it



STANDARD:
VDE0276-T.620:
N2XS2Y/N2XS(F)2Y/
NA2XS2Y/NA2XS(F)2Y

IEC502 1996:
2XS2Y/2XS



CONDUTTORE

ESTRUSIONE SEMICONDUITIVA INTERNA

ISOLAMENTO XLPE

ESTRUSIONE SEMICONDUITIVA ESTERNA

CARTA CRESPATA SEMICONDUITIVA

SCHERMO IN RAME

CARTA CRESPATA KRAFT

ESTRUSIONE ESTERNA IN PVC

